### I CLIMA CONTROL NET 145

## **CE**

# MEMBRANE À DIFFUSION VARIABLE AVEC





















#### RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE

Idéal pour améliorer les performances énergétiques d'ensembles et les systèmes de réhabilitation des structures préexistantes.

#### **DIFFUSION VARIABLE**

Résistance variable à la diffusion de la vapeur : protection totale dans les murs et excellente sécurité dans les isolants thermiques.

#### **INSUFFLATION**


La grille de renfort offre une grande résistance à la membrane même en cas de pression provoquée par l'insufflation de l'isolant.

#### COMPOSITION

1 couche supérieure : film fonctionnel en PA

(2) armature : grille de renfort en PE

(3) couche inférieure : tissu non tissé en PP



#### CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	tape	Н	L	Α	Н	L	Α	<b>655</b>
			[m]	[m]	$[m^2]$	[ft]	[ft]	[ft <sup>2</sup> ]	
CLIMA145	CLIMA CONTROL NET 145	-	1,5	50	75	5	164	807	36



#### GRILLE DE RENFORT

La grille de renfort garantit une excellente stabilité dimensionnelle, même en cas de pose sur un support souple et discontinu et donc avec d'éventuelles tensions mécaniques.

#### SÉCURITÉ

Lors de la pose de la couche isolante par insufflation, des tensions mécaniques que la grille de renfort peut compenser se créent.


### ■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	USC units	
Masse par unité de surface	EN 1849-2	145 g/m <sup>2</sup>	0.48 oz/ft <sup>2</sup>	
Épaisseur	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil	
Transmission de la vapeur d'eau variable (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	0,15/5 m	23/0.7 US Perm	
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-2	> 440/400 N/50 mm	50/46 lbf/in	
Allongement MD/CD	EN 12311-2	> 15/15 %	-	
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD	EN 12310-1	> 300/250 N	67/56 lbf	
Imperméabilité à l'eau	EN 1928	conforme	-	
Résistance à la vapeur d'eau :				
- après vieillissement artificiel	EN 1296/EN 1931	conforme	-	
- en présence d'alcalis	EN 1847/EN 12311-2	npd	-	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-	
Étanchéité à l'air	EN 12114	$< 0.02 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h}50\text{Pa})$	< 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa	
Résistance aux températures	-	-40/80 °C	-40/176 °F	
Exposition indirecte aux rayons UV	-	2 semaines	-	
Conductivité thermique (λ)	-	env. 0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F	
Chaleur spécifique	-	env. 1700 J/(kg·K)	-	
Densité	-	env. 245 kg/m <sup>3</sup>	env. 15 lbm/ft <sup>3</sup>	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur variable (μ)	-	env. 250/8333	env. 0.75/25 MNs/g	
VOC	-	0 %	-	

#### Total Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

Propriété USA et CA	norme	valeur
Transmission de la vapeur d'eau (dry cup)(*)	ASTM E96/E96M	1,86 US Perm 106 ng/(s·m²·Pa)
Transmission de la vapeur d'eau (wet cup)(*)	ASTM E96/E96M	10,6 US Perm 605 ng/(s·m <sup>2</sup> ·Pa)
Pare-vapeur <sup>(*)</sup>	ASTM E2178-13	conforme < 0.02 L/(sm²) at 75 Pa

<sup>(\*)</sup> CLIMA CONTROL 145 fait partie de la même famille de produits que CLIMA CONTROL 80, les résultats sont donc également représentatifs de ce produit.



#### (A) STRATIGRAPHIE SÈCHE: Sd 5 m

<u>protection maximale</u> - frein vapeur pour limiter le passage de la vapeur au vu de la saison où l'humidité s'accumule à l'intérieur de la stratigraphie

#### (B) STRATIGRAPHIE HUMIDE: Sd 0,15 m

<u>respirabilité maximale</u> - membrane respirante pour permettre le séchage lors du phénomène de diffusion inverse de la vapeur

#### © STRATIGRAPHIE SÈCHE: Sd 5 m

protection maximale en vue du début d'une nouvelle année et d'un nouveau cycle



#### TRANSPARENCE

Facile à poser grâce à la structure légèrement transparente qui permet d'intercepter la structure sous-jacente.